



4 DECOR

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 4 DECOR ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το TESSERA DECOR 4 DECOR είναι σύστημα διακοσμητικού ρητινοκονιάματος για την επίστρωση δαπέδων. Αποτελείται κατά βάση από εποξειδικό αστάρι νερού, συνδετική ρητίνη δύο συστατικών και χαλαζιακά αδρανή σε διάφορες κοκκομετρίες και χρώματα (φυσικά & έγχρωμα) Το σύστημα 4 DECOR μπορεί να προσαρμοστεί εάν απαιτηθεί σε ειδικές συνθήκες έργου .

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Υψηλή αισθητική
Αντιολισθητικότητα
Ταχύτητα χρόνου εφαρμογής
Υψηλή Αντοχή
Αποφυγή αποξηλώσεων σε ανακαινίσεις
Ενιαία επιφάνεια χωρίς αρμούς
Λεπτό πάχος με υψηλές μηχανικές αντοχές
Ευκολη συντήρηση - καθαρισμός

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το TESSERA DECOR 4 DECOR μπορεί να εφαρμοστεί

εσωτερικά και εξωτερικά. Η εφαρμογή γίνεται πάνω σε οποιαδήποτε σταθερή δομική επιφάνεια μεπετό, πλακάκι, μάρμαρο, μωσαικό, τσιμεντοκονία.

Εφαρμόζεται σε σκάλες, δάπεδα, πάγκους, πισίνες κλπ Ιδανικό για κάθε χώρο που απαιτεί υψηλή αντοχή και υψηλή αισθητική.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή, καθαρή και προστατευμένη από ανερχόμενη υγρασία. Σαθρά υλικά και παλιές επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται με βούρτσισμα ή τρίψιμο με κατάλληλο τριβείο και με ηλεκτρική σκούπα μεγάλης απορροφητικότητας.

Επισκευές στο υπόστρωμα, πλήρωση κενών και επιφανειακές εξομαλύνσεις μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση κατάλληλων προϊόντων επισκευής ανάλογα με την περίπτωση. Η επιφάνεια

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο λεία και επίπεδη.

ΑΣΤΑΡΩΜΑ Η επιλογή ποιότητας ασταριου είναι πολύ σημαντική και εξαρτάται από το υπόστρωμα και την υγρασία. Σε υπόστρωμα πλακάκι, μωσαικό, μεπετό και μέχρι 10% υγρασία επιλέγουμε το υδατοδιαλυτό εποξει-

δικό αστάρι **AS 1**. Αναμιγνύουμε τα δύο συστατικά A & B σε αναλογία 10/4 και μετά προσθέτουμε καθαρό νερό 10- 15% και αναδεύουμε περίπου 2-3 λεπτά με αναδευτήρα χαμηλών στροφών. Καλύπτουμε την επιφάνεια σε μία στρώση με ρολό ή πινέλο. Χρόνος στεγνώματος 6-8 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Για την εφαρμογή των χαλαζιακών αδρανών ετοιμάζουμε το μίγμα προσθέτοντας στον χαλαζία ρητίνη A και ρητίνη B στις αναλογίες που ακολουθούν αναδεύοντας πολύ καλά σε χαμηλές στροφές.

Το μίγμα εφαρμόζεται στην επιφάνεια και απλώνεται καλά με ίσια σπάτουλα βιομηχανικών δαπέδων πατητά.

Για την εύκολη εφαρμογή του πατήματος συνιστάται η επάλειψη της σπάτουλας με διαλύτη ή αντι-κολλητικό λάδι.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

κοκκομετρία χαλαζια	πάχος δαπέδου	χαλαζιάς Kg
06-1 mm	3,5mm	6kg
1 - 2 mm	4,5mm	7Kg
2 - 3 mm	7 mm	10Kg
3 - 4 mm	10mm	15Kg

κοκκομετρία χαλαζια	πάχος δαπέδου	Ρητίνη Kg
06-1 mm	3,5mm	0,8kg
1 - 2 mm	4,5mm	0,9Kg
2 - 3 mm	7 mm	1Kg
3 - 4 mm	10mm	1,5Kg

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μετά από 1 μέρα και αφού έχει στεγνώσει πλήρως το δάπεδο εφαρμόζουμε βερνίκι προστασίας .

Αναλόγως της χρήσης εσωτερικά η εξωτερικά εφαρμόζεται το αντίστοιχο βερνίκι.

Το βερνίκι για εξωτερική χρήση περιέχει φίλτρα UV και παρέχει αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία χωρίς να κιτρινίζει.